

Specyfikacja techniczna dla podłóg dębowych Maderas

| | |
|---------------------------------|--|
| Gatunek drewna | Dąb europejski |
| Grubość deski | 22mm (+/- 0,2mm) |
| Grubość warstwy użytkowej | 8mm (+/- 1mm) |
| Długość | 400-1800mm |
| Szerokość | 120mm (+/- 0,2mm) |
| Faza | Faza boczna i czołowa 1,8mm (+/- 0,5mm) możliwe modyfikacje. |
| Charakterystyka produktu | Podłogi maderas to podłogi posiadające czterostronnie pióro i wpust. Ze względu na naturalny charakter drewna dopuszczalne są różnice w kolorystyce drewna, z którego wykonana została podłoga. Różnice w kolorystyce dotyczyć mogą zarówno pojedynczej deski podłogowej, której kolor będzie niejednorodny, jak i poszczególnych desek podłogowych, które różnić się będą kolorystycznie między sobą. Pomimo różnic w kolorystyce poszczególnych elementów, końcowy efekt całej podłogi powinien być zgodny z charakterystyką danego produktu. Próbka prezentująca poszczególne typy podłóg ukazuje ogólny zarys charakteru podłogi. Ze względu na unikalność wykonania podłóg Maderas próbka może różnić się kolorystycznie od zakupionej partii podłogi. |
| Powierzchnia | Przyjmuje się na krawędziach deski po ułożeniu różnicę zgodną z warunkami SPP i wytycznymi zawartymi w europejskiej specyfikacji technicznej CEN/TS 15717:2008 wartość parametru: ≤0,3 mm |
| Wygląd powierzchni klasa Rustyk | Drewno o urozmaiconej kolorystyce i dopuszczalnych przebarwieniach, dowolnym układzie słoików. Dopuszczalne są zdrowe sęki do 40-65mm, czarne sęki 30-45mm. Dopuszczalne są sęki wypadające i wszystkie spękania, które nie kolidują ze złączeniem deski. |
| Wykończenie | Powierzchnia gładka, szczerkowana lub głęboko szczerkowana. Wykończona olejem bezbarwnym lub kolorującym pokrytym woskiem twardym. Wykończenie powierzchni w trzech możliwych wariantach: matowe, pół-mat lub połysk. |
| Biel drewna | Brak bieli. |
| Sęki | Dopuszczalne w danej klasie jeżeli ich średnica nie przekracza 65mm |
| Wypełnienie szpachlą sęków | Dopuszczalne w danej klasie jeżeli ich średnica nie przekracza 45mm |
| Pęknięcia drewna | Dopuszczalne w danej klasie pod warunkiem, że są wypełnione odpowiednią kolorystycznie szpachlą. Pęknięcia na końcach desek niedopuszczalne. |
| Zakorki | Dopuszczalne w danej klasie wypełnione szpachlą. |
| Warunki montażu | Wilgotność warstwy użytkowej: 9% (+/- 2%). Podłogę należy użytkować w warunkach wilgotności powietrza w zakresie 45%-65%. Podłoga przeznaczona do montażu za pomocą kleju. |
| Użytkowanie i konserwacja | Olejowane podłogi Maderas wykończone są warstwą specjalnego twardego wosku, którego użycie powoduje zabezpieczenie warstwy oleju barwiącego przed zużyciem zachowując naturalny wygląd i strukturę drewna. |
| Gwarancja | Podłoga objęta rozszerzoną - 60 miesięczną gwarancją |
| Przewodność cieplna | Dąb: 0,18 (W/mK) |
| Twardość w skali Brinella | Dąb: 3,7 HB |
| Klasa Antypoślizgu | Wykończenie woskiem twardym o klasie R9 |
| Klasa reakcji na ogień | Cfl-S1 |
| Produkt spełnia normy | Europejska norma EN 14342 |
| Opakowanie | 6 desek w paczce, paczki o różnej długości zgodnie z przyjętym mix dł. |

